



## 1 – DESCRIÇÃO

O **AUOSTRIP 405** é um líquido de aspecto claro usado para remoção de tintas de superfícies metálicas. Depois de adicionado ao tanque, recomenda-se uma camada de água com cerca de 10 cm cuja função é evitar a evaporação do produto, e assim evitando sua perda.

O tempo de imersão varia entre 5 a 30 minutos dependendo da espessura de tinta a ser removida.

Após remoção, as peças devem ser deixadas escorrendo sobre o tanque por tempo suficiente para evitar grandes perdas por carregamento. As peças devem ser lavadas com jato de água.

## 2 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Concentração	Pronto para Uso
Temperatura	Ambiente
Tanque	PVC

## 3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto	<b>AUOSTRIP 405</b>
Aspecto	Líquido Incolor
Densidade	1,280 g/cm <sup>3</sup>
pH	Ácido
Solubilidade em Água	Insolúvel

### 3.1 – Observações Importantes

A manutenção do produto é feita com adições do mesmo, não esquecendo de manter a camada de água indicada no item 1.

## 4 – PRECAUÇÕES DE USO

1. Mantenha fora do alcance de crianças.
1. Evite contato com a pele.
2. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos.
3. Se ingerido provocar vômito.
4. Em ambos os casos acima procure socorro médico.
5. Mantenha o produto em sua embalagem original.
6. Não reutilize a embalagem vazia.



## 5– MANUSEIO E SEGURANÇA

O **AUROSTRIP 405** é um produto corrosivo, necessitando do uso de todos os equipamentos de EPI's.

## 6 – TRATAMENTOS DE EFLUENTES

**O AUROSTRIP 405 e suas águas de lavagem devem ser enviadas para empresas que façam a destilação do Cloreto de Metileno, estando este presente na composição do produto. Jamais descarte na rede de esgoto, rios, lagos ou redes coletoras.**

## 7 – NATUREZA DA REVISÃO

Emissão Inicial

“Os dados contidos neste boletim técnico servem de orientação para o cliente. Garantimos e asseguramos os produtos componentes, desde que sejam observadas as condições de validade e acondicionamento em embalagens originais. Não assumiremos responsabilidade caso o material seja manipulado por pessoas não treinadas para tal.”

Elaboração	Aprovação
FELIPE GONCALVES MOCERI	FELIPE GONCALVES MOCERI

**BOLETIM DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. CÓPIA NÃO CONTROLADA.**